

LERN-APP: «3B AUSL. HÖLZER BESCHREIBEN»

Douglasie

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

779 || Douglasie beschreiben



Farbkern rötlichbraun, witterungs- und pilzbeständig, Jahrringe deutlich sichtbar. Für Konstruktionsholz, Parkett, Furnier.

Hemlock

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

780 || Hemlock beschreiben



Kein Farbkern, gelbbraun und nachdunkelnd, keine Harzkanäle, nicht witterungs- und pilzbeständig. Für Schreinerarbeiten.

Redwood

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

781 || Redwood beschreiben



Gute Witterungs- und Pilzbeständigkeit, Kern rotbraun, Stammdurchmesser bis 6 m. Konstruktionsholz für geringe Beanspruchung.

Weymouthsföhre

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

782 || Weymouthsföhre beschreiben



Pilzanfällig, nicht witterungsbeständig, sichtbare Harzkanäle. Konstruktionsholz im Innenausbau für geringe Beanspruchung.

LERN-APP: «3B AUSL. HÖLZER BESCHREIBEN»

Abachi

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

783 || Abachi beschreiben



Grosse aber wenige Poren, blassgelb,
Jahrringe fast nicht sichtbar, weich.
Konstruktionsholz innen, Blindholz,
Sperrholz.

Amerikanischer Nussbaum

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

784 || Amerikanischer Nussbaum beschreiben



Kern dunkelbraun, oft mit Violettstich,
grosse Poren. Für Möbel und
Innenausbau, Furniere.

Koto

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

785 || Koto beschreiben



Markstrahlen als Spiegel sichtbar,
grosse Poren, cremefarben, mittelhart.
Konstruktionsholz innen, Blindholz,
Sperrholz.

Limba

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

786 || Limba beschreiben



Wechseldrehwüchsig, mässig hart,
grosse, zerstreute Poren, leicht oliver
Farbton. Konstruktionsholz für mittlere
Beanspruchung, innen, Sperrholz.

LERN-APP: «3B AUSL. HÖLZER BESCHREIBEN»

Mahagoni

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

787 || Mahagoni beschreiben



Kernholz dauerhaft, rotbraun, schnell nachdunkelnd zu tief braunrot, schöner Glanz, mittelgrosse Poren, Wechseldrehwuchs. Innen- und Aussenbau, Möbel, Schiffe.

Makassar-Ebenholz

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

788 || Makassar-Ebenholz beschreiben



Kernholz schwarz, unregelmässig hellbraun gestreift, feine Poren, sehr hart und schwer. Luxusmöbel, Instrumente.

Mansonia

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

789 || Mansonia beschreiben



Kernholz oliv- bis violettbraun. Jahrringe kaum erkennbar, wird als Nussbaumersatz verwendet. Sitzmöbel, Innen- und Aussenbau.

Meranti

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

790 || Meranti beschreiben



Widerstandsfähig, oft als Mahagoniersatz verwendet, rötlichbraun. Innen- und Aussenbau.

LERN-APP: «3B AUSL. HÖLZER BESCHREIBEN»

Okume

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

791 || Okume beschreiben



Hellbraun-rosa, Wechseldrehwuchs ergibt Streifenmuster, nicht witterungsbeständig. Für Furnier und Sperrholz.

Ostindischer Palisander

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

792 || Ostindischer Palisander beschreiben



Kernholz dunkelbraun bis violett, durch dunkle Adern gestreift, gute Beständigkeit, Holzstaub kann Hautreizungen verursachen. Grosse, dunkle Poren. Innenausbau, Musikinstrumente, Drechslerarbeiten.

Ramin

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

793 || Ramin beschreiben



Nicht witterungs- und schädlingsbeständig, Splint und Kern kaum unterscheidbar, mittelgrosse, zerstreute Poren. Rahmen und Leisten innen.

Rio Palisander

Aussehen, Eigenschaften und Verwendung?

794 || Rio Palisander beschreiben




Sehr teuer, Kern rot- bis violettbraun, unregelmässig gestreift, grosse Poren, witterungs- und schädlingsbeständig. Erstklassiges Luxusmöbel- und Ausstattungsholz.

LERN-APP: «3B AUSL. HÖLZER BESCHREIBEN»

Sapelli

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

795 || Sapelli beschreiben



Kern rotbraun, Poren zahlreich und zerstreut, Wechseldrehwuchs. Konstruktions- und Ausstattungsholz für mittlere Beanspruchung innen und aussen.

Sipo

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

796 || Sipo beschreiben



Kern rotbraun, Poren gross und zerstreut, Wechseldrehwuchs. Konstruktions- und Ausstattungsholz für mittlere Beanspruchung innen und aussen.

Teak

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

797 || Teak beschreiben



Grosse, gut sichtbare Poren, Kern goldbraun, ausgezeichnete Pilz-, Insekten- und Witterungsbeständigkeit. Konstruktionsholz innen und aussen, Gartenmöbel.

Vogelaugenahorn (Zuckerahorn)

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

798 || Vogelaugenahorn beschreiben



Welliger Faserverlauf führt zu "Augenbildung", Holz weiss-gelblich. Furnier für gehobenen Innenausbau.

Wenge

Aussehen, Eigenschaften und
Verwendung?

799 || Wenge beschreiben



Wechseldrehwuchs, hart und schwer,
gute Beständigkeit, Kern kaffee- bis
braunschwarz, grosse Poren,
auffallende Fladerung durch helle
Parenchymzonen. Für stark
beanspruchte Möbel, Parkett.